

1K Spezial Primer Top Ground Universal Typ TGU

Mehrzweck-Grundierfüller für die Reparaturlackierung.

Anwendung: Mehrzweck-Grundierfüller für die Reparaturlackierung (Primer und Filler in Einem). Ein schnell trocknender 1K-Grundierfüller mit hervorragenden Haftungseigenschaften und sehr guter Schleifbarkeit. Bestens geeignet für Anwendung auf Problemuntergründen wie z.B. Aluminium, verzinktes Stahlblech und Kunststoffe. Mit guten Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften kann mit diesem schnell trocknenden, glatt verlaufenden, hochflexiblen Primer ein guter Decklackstand erreicht werden. Isoliert gut die Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen. Kompatibel mit allen führenden Autolacksystemen inkl. Lacken auf Wasserbasis. Ist anwendbar auf und unter PU- und MS-Polymer-Dichtmassen.

Verarbeitung: **Werksgrundierungen, Altlackierungen, Polyesteruntergründe:** Anschleifen des ausgehärteten, nicht blutenden und thermoplastischen Untergrundes mit anschliessender Reinigung.
Aluminium und verzinktes Stahlblech: Untergrund mit Reinigungsmittel reinigen, mit feinem Schleifpapier oder Schleifpad anschleifen, nachreinigen und gut trocknen lassen.
Stahlblech: Die zu lackierenden Oberflächen müssen sauber, trocken-, rost-, staub-, trennmittel und fettfrei sein. Bei blankem Blech genügt Reinigung, Entfettung und Anschleifen.

Den Sprühdoseninhalt sehr gut aufschütteln. Wenn die Mischkugeln hörbar sind, noch ca. 2 Minuten. Sprühen im Abstand von ca. 15 – 20 cm. Sprühauftrag kreisförmig oder in mehreren Kreuzgängen mit Zwischenabdunstung. Wir empfehlen eine Trockenfilmstärke von ca. 30µm. Die Trockenzeit beträgt ca. 30 Minuten. Der TGU ist normalerweise ohne Zwischenschliff überlackierbar. Evtl. auftretende Staubeinschlüsse können nach 30 Minuten mit Softpad Superfine oder nass mit Schleifpapier Körnung P600 leicht geköpft werden.

Farbe: Grau

Trocknungszeit: Ca. 30 min.

- Überlackierbarkeit:** Nach ca. 10-15 min. mit 1K- und 2K-Decklacken. Bei Speziallacken vor der Lackierung einen Verträglichkeitstest durchzuführen.
- Lagerung:** Trocken, ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern bei Temperaturen von +10°C bis +25°C
- Sicherheitsratschläge:** Bei Berührung mit Augen und Haut gründlich mit viel Wasser auswaschen und ggf. den Arzt aufsuchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- Zur Beachtung:** Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird.